

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

<b>РЕЗОФОРМ® 8500</b>	<b>Фенолофурановая смола для Фуран-кислотного процесса ХТС</b>
-----------------------	--

### СВОЙСТВА

Смола Резоформ 8500 представляет собой подвижную жидкость от светло- до темно-коричневого цвета. Благодаря фенольной составляющей, а также отсутствию азота смола обладает высокой реакционной способностью и обеспечивает быстрый набор манипуляционной прочности.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для изготовления стержней и форм с использованием свежего песка и регенерата, для опочной и безопочной формовки. Для стального и чугунного литья.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Наименования показателя	Норма по ТУ 20.16.55-1745-55778270-2019
Внешний вид	Подвижная жидкость от светло-желтого до темно-коричневого цвета
Вязкость условная при 20 °С по вискозиметру ВЗ-246 (сопло 4 мм), с, не более	30
Плотность при 20 °С, г/см <sup>3</sup>	1,15-1,20
Массовая доля азота, % не более*	отсутствует
Массовая доля свободного фенола, %, не более	1,0
Массовая доля свободного формальдегида, %, не более	0,7
Предел прочности стандартных образцов при растяжении, изготовленных по рецептуре: 100 м.ч. кварцевый песок 1К <sub>2</sub> О <sub>2</sub> 02 1,0 м.ч. смола Резоформ 8500 0,3 м.ч. отвердитель 100Т3 не менее, МПа	
через 1 час	0,3
через 2 часа	0,8
Через 24 часа	1,0

Примечание: показатели отмеченные \* - справочные.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется в комплекте с отвердителями серии «100Т», «СХ5», или «Ф50» добавлением в песок/регенерат с последующим перемешиванием. Рекомендуемое содержание смолы Резоформ 8500 в смеси 0,8-1,0 % от массы наполнителя, отвердителя – 30-50% от массы смолы. Возможно приготовление смеси с иным соотношением компонентов с учетом индивидуальных требований потребителя. Выбор марки отвердителя зависит от желаемой скорости отверждения.

Следует избегать прямого смешивания фурановых смол с кислотными отвердителями или

Подробную информацию о продукте и мерах предосторожности при обращении с ним вы можете найти в паспорте безопасности. Вышеуказанные данные предназначены только для описания. Так как условия применения нами не контролируются, для достижения желаемых результатов должны быть проведены соответствующие испытания. Любые заявления о наших продуктах отражают наше текущее состояние знаний и не создают каких-либо юридических обязательств. Пожалуйста, обратитесь к специалистам ООО «УХП-ХА».

сильными кислотами, ввиду образования неконтролируемой экзотермической реакции.

### **УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ**

Смолу хранят в плотно закрытой таре при температуре не выше 25°C в закрытом проветриваемом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей и воды, на расстоянии не менее 1 м от нагреваемых приборов.

Не допускается хранение смолы в одном помещении с легковоспламеняющимися и самовоспламеняющимися веществами.

Не допускается совместное хранение смолы с кислотными отвердителями (для них предназначенными) или другими сильными кислотами.

Гарантийный срок хранения смолы 6 месяцев со дня изготовления.

В случае поступления на предприятие смолы в замороженном состоянии, ее оттаивание проводят в отапливаемом помещении при температуре не выше 25°C, при этом качественные характеристики и свойства не изменяются.

До проведения приемочных испытаний смола и отвердители должны быть тщательно перемешаны.

Подробную информацию о продукте и мерах предосторожности при обращении с ним вы можете найти в паспорте безопасности. Вышеуказанные данные предназначены только для описания. Так как условия применения нами не контролируются, для достижения желаемых результатов должны быть проведены соответствующие испытания. Любые заявления о наших продуктах отражают наше текущее состояние знаний и не создают каких-либо юридических обязательств. Пожалуйста, обратитесь к специалистам ООО «УХП-ХА».