

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Аркопал 4765 С	Противопригарное покрытие для литейных форм и стержней на водной основе
-----------------------	--

СВОЙСТВА

Аркопал 4765 С представляет собой водное противопригарное покрытие красного цвета на основе кварца с графитом и добавками оксида железа. Минералогический состав покрытия специально разработан для легкой очистки готовой отливки и предотвращения образования пригара. В результате поверхность готовой отливки получается чистой и гладкой.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Аркопал 4765 С был специально разработан для применения на Beta Set процессе. Также возможно применение для других видов смоляных формовочных материалов. **Аркопал 4765 С** может использоваться для отливки малого и среднего чугунного литья.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Наименования показателя	Норма по протоколу испытаний
Внешний вид	Однородная, непрозрачная суспензия красно-коричневого цвета без посторонних включений
Плотность при 20 °С, г/см ³	1,37 – 1,43
Седиментационная устойчивость, за 3 часа, %, не менее	99

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Аркопал 4765 С перед применением тщательно размешивают ручной краскомешалкой до однородного состояния в течение 10 минут. Температура окружающего воздуха, оптимальная для работы с покрытием – не ниже 15°С. Наиболее предпочтительный метод нанесения – окунание. Также возможно нанесение обливом и кистью. Для достижения оптимальной консистенции покрытия для окунания (вязкость приблизительно 12 - 14 сек. по ВЗ-246, сопло 4 мм) его разбавляют водой из расчёта 28 в.ч. воды на 100 в.ч. Аркопал 4765 С. Слой покрытия сушится микроволновой сушкой или тёплым воздухом в специализированном сушиле.

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Покрытие упаковывается в 20-литровые, 25-литровые или 60-литровые одноразовые бочки, а также в контейнеры.

Покрытие транспортируют крытым железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с действующими на каждом виде транспорта правилами перевозки грузов. В процессе транспортировки и хранения не допускать замораживания покрытия.

Срок хранения - 4 месяца после изготовления, в плотно закрытом контейнере при температуре 5 ÷ 25 °С, заморозка не допустима.

сПодробную информацию о продукте и мерах предосторожности при обращении с ним вы можете найти в паспорте безопасности. Вышеуказанные данные предназначены только для описания. Так как условия применения нами не контролируются, для достижения желаемых результатов должны быть проведены соответствующие испытания. Любые заявления о наших продуктах отражают наше текущее состояние знаний и не создают каких-либо юридических обязательств. Пожалуйста, обратитесь к специалистам ООО «УХП-ХА».