

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Центрикоат 7662 НЗ	Противопригарное покрытие для центробежного литья на водной основе
---------------------------	---

СВОЙСТВА

Центрикоат 7662 НЗ представляет собой пасту белого цвета на основе силикатов алюминия. Это водное противопригарное покрытие разработано для нанесения распылением на постоянные формы для центробежного литья. Центрикоат 7662 НЗ создаёт стабильный, термически устойчивый защитный слой, обеспечивающий легкое удаление цилиндрической отливки из кокиля. Покрытие почти полностью прилипает к отливке, позволяя просто и быстро очистить кокиль. После охлаждения защитный слой относительно легко отшелушивается, сокращая время очистки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Центрикоат 7662 НЗ используется для получения цилиндрических отливок из чёрных металлов при центробежном литье.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Наименования показателя	Норма по ТУ 20.13.62-2049-55778270-2023
Внешний вид	Однородная, непрозрачная паста от белого до светло-серого цвета без посторонних включений
Плотность при 20 °С, г/см ³	1,56-1,66
Седиментационная устойчивость, за 3 часа, %, не менее	99

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Центрикоат 7662 НЗ перед использованием тщательно перемешивается ручной краскомешалкой до однородного состояния. Покрытие готово к нанесению распылением в состоянии поставки. В случае необходимости покрытие может быть разбавлено незначительным количеством воды (до 2 % по массе). Необходимая вязкость может быть подобрана в предварительных испытаниях. После нанесения покрытие должно образовывать равномерный по толщине слой. Температура постоянной формы должна составлять 200-350°С. Оптимальная температура воздуха при нанесении – не ниже 15°С.

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Покрытие упаковывается в 20-литровые, 25-литровые или 60-литровые одноразовые бочки, а также в контейнеры.

Покрытие транспортируют крытым железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с действующими на каждом виде транспорта правилами перевозки грузов. В процессе транспортировки и хранения не допускать замораживания покрытия.

Срок хранения - 4 месяца после изготовления, в плотно закрытом контейнере при температуре 5 ÷ 25 °С, заморозка не допустима.

Подробную информацию о продукте и мерах предосторожности при обращении с ним вы можете найти в паспорте безопасности. Вышеуказанные данные предназначены только для описания. Так как условия применения нами не контролируются, для достижения желаемых результатов должны быть проведены соответствующие испытания. Любые заявления о наших продуктах отражают наше текущее состояние знаний и не создают каких-либо юридических обязательств. Пожалуйста, обратитесь к специалистам ООО «УХП-ХА».