

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

<b>Дизопаст 2357 Ц</b>	<b>Противопригарное покрытие для литейных форм и стержней на водной основе</b>
------------------------	--

### СВОЙСТВА

**Дизопаст 2357 Ц** представляет собой готовое к использованию водное противопригарное покрытие светло-серого цвета на основе силиката циркония. Оптимальное сочетание неорганических и органических суспензирующих агентов и связующих компонентов, обеспечивает высокое содержание сухого вещества и быстрое высыхание покрытия. Дизопаст 2357 Ц характеризуется очень плотным слоем, с высокой прочностью к истиранию.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

**Дизопаст 2357 Ц** используется при производстве отливок из стали, для нанесения на пенополистирольные модели по ЛГМ процессу, а также для нанесения на литейные формы и стержни из всех типов холоднотвердеющих формовочных материалов.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Наименования показателя	Норма по ТУ 20.13.62-2049-55778270-2023
Внешний вид	Однородная, непрозрачная паста от голубовато-серого до темно-бежевого цвета без посторонних включений
Плотность при 20 °С, г/см <sup>3</sup>	2,20-2,40
Седиментационная устойчивость, за 3 часа, %, не менее	99

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

**Дизопаст 2357 Ц** перед применением тщательно размешивают ручной краскомешалкой до однородного состояния в течение 10 минут. Температура окружающего воздуха, оптимальная для работы с покрытием – не ниже 15°С. Покрытие может использоваться неразбавленным. При необходимости допустимо добавление небольшого количества чистой воды. Дизопаст 2357 Ц поставляется готовым для нанесения кистью. Также возможно нанесение обливом и окунанием. Слой покрытия сушится теплым воздухом в специализированном сушиле или достаточной по времени выдержкой в теплом сухом помещении.

### УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Покрытие упаковывается в 20-литровые, 25-литровые или 60-литровые одноразовые бочки, а также в контейнеры.

Покрытие транспортируют крытым железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с действующими на каждом виде транспорта правилами перевозки грузов. В процессе транспортировки не допускать замораживания покрытия.

Срок хранения - 4 месяца после изготовления, в плотно закрытом контейнере при температуре 5 ÷ 25 °С, заморозка не допустима.

Подробную информацию о продукте и мерах предосторожности при обращении с ним вы можете найти в паспорте безопасности. Вышеуказанные данные предназначены только для описания. Так как условия применения нами не контролируются, для достижения желаемых результатов должны быть проведены соответствующие испытания. Любые заявления о наших продуктах отражают наше текущее состояние знаний и не создают каких-либо юридических обязательств. Пожалуйста, обратитесь к специалистам ООО «УХП-ХА».